



RC-7501 水性环氧乳液

一、产品简介

本品系采用聚醚改性而成的自乳化水性环氧乳液, 不含游离乳化剂, 环氧当量为 900-1100。该产品具有快干、良好的耐盐雾性、高性价比, 广泛应用于各类防腐工业漆。

二、应用特点

1. 不含 APEO, 不含游离乳化剂;
2. 具有优异的附着力、冲击强度、柔韧性、硬度等;
3. 具有良好的耐水性和耐盐雾性。
4. 配套公司的环氧固化剂 RC-7503 效果更佳。

三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色液体	目 测
2	固体含量, %	50.0—53.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	1000—8000	GB/T2794
4	PH 值	6.0—8.0	企业标准
5	粒径μm	<1	激光粒径测定法

注: 水性环氧乳液中含有助溶剂丙二醇甲醚 (PM), 含量在 5%左右。

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。